

## WOCA Advanced 2K Lak

**Advanced 2K lak is een tweecomponenten polyurethaan lak op waterbasis, die geschikt is voor alle houten oppervlakken, inclusief eikenhout. De Advanced 2K lak, is bestand tegen water en de gebruikelijke huishoudchemicaliën. De lak is eveneens bestand tegen zwarte schoenstrepen, wat maakt dat de lak uiterst geschikt is voor commerciële ruimtes (high traffic). Advanced 2K lak heeft een hoge weerstand tegen krassen, is uiterst slijtvast, en biedt een goede hechting met andere lakken. Het mag toegepast worden in drukbelopen ruimtes zoals in scholen, sportzalen, luchthavens, kantoorruimtes, restaurants, dansvloeren, trappen, etc.**

### 1

Advanced 2K lak is een 2-componenten lak die geactiveerd wordt door toevoeging van de Advanced 2K verharder. Advanced 2K verharder wordt in een pvc flesje van 100 ml halfvol aangeboden. De inhoud wordt opgevuld met water – het flesje sluiten en goed schudden voordat het toegevoegd wordt aan de lak. Het is heel belangrijk dat de verharder en lak goed worden gemengd. De verharder wordt toegevoegd aan de bus lak en goed opgeschud. (niet roeren) Laat de mengeling gedurende 10 minuten staan, zodat de verharder kan reageren met de lak. Opgelet: Na toevoeging aan de lak, verliest de verharder zijn doeltreffendheid na 4 uur.

### 2

Eerder gelakte oppervlakken: 1. Eerder gelakt hout moet eerst gereinigd worden met WOCA Intensiefreiniger in een verhouding van 1/10 om vuil, hars-, zeeprestanten te verwijderen. 2. Het te behandelen oppervlak altijd uniform opschuren met gaasschuurschijf of Pro Disk K.100.

### 3

Onbehandelde oppervlakken: Raadpleeg de toepassingsvoorschriften van WOCA Floor-Primer! Het oppervlak goed stofzuigen zodat alle stofdeeltjes zijn weggenomen. Onbehandelde of pas geschuurde oppervlakken goed stofzuigen voordat de lak wordt aangebracht. Breng de Advanced 2K lak onverdund aan met lakroller (haarlengte 12 mm) of kwast. Laat het oppervlak gedurende ong. 90 minuten drogen. (indien het oppervlak werd voorbehandeld met WOCA Floor-Primer Wit of Grijs, schuur het oppervlak op na de eerste laag Advanced lak met een gaasschuurschijf of Pro Disk G.120 of paarse schuurpad). Het oppervlak goed stofzuigen zodat alle stofdeeltjes zijn weggenomen. Breng een nieuwe laag lak aan.

### 4

Opgelet! De wachttijd tussen de 2 lagen is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Het is belangrijk voor zowel het hout als de lak een omgevingstemp. van minstens 15°C en bij voorkeur 20°C te hebben, en een luchtvochtigheid van ca. 55%. De ruimte moet voldoende geventileerd worden, maar voorkom tocht. De afgewerkte vloer kan betreden worden na ca. 4 uur en lichte objecten kunnen geplaatst worden na 24 uur. De afgewerkte vloer is volledig slijt – en krasvast na ongeveer 8 dagen (terugplaatsen tapijten/kleden, etc.)

Doe altijd een proefstuk om na te gaan of er een goede hechting is tussen het oppervlak en de lak.

## Reiniging en onderhoud

Regelmatige reiniging met WOCA Zeep voor Lak. Om de glans van de toplaag op te frissen kan WOCA Polish voor Lak gebruikt worden. Hardnekkige vlekken zoals schoenstrepen kunnen met WOCA Super Ontvlekker verwijderd worden.

Verpakking: 5 liter

Verbruik: 1 liter op 8/12 m<sup>2</sup> per laag